


LUXAR® Isolierglas - Silverstar® Selekt

Die gute Wahl für deutlich verbesserte Transparenz von Isoliergläsern mit Wärme- /Sonnenschutz

<p>Hightech für Mensch und Umwelt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Lichtdurchlässigkeit & stark reduzierter Spiegeleffekt durch LUXAR Entspiegelung • Mehr Spielraum bei der ästhetischen Gestaltung von Verglasungen moderner Gebäude • Attraktive Optik 	<p>Allrounder Combi-Schicht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breites Einsatzgebiet durch Allroundeigenschaften (geeignet für Sonnen- und Wärmeschutzanwendungen) • Ausgewogenes Temperaturniveau der Innenräume im Sommer und Winter 														
<p>Ausgezeichneter U-Wert 1.1 W/mK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geringer Energieverbrauch • Mehr Behaglichkeit • Weniger CO_x- Stickoxid-Emissionen 	<p>Optimaler Grundsonnenschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesamtenergiedurchlassgrad von 50% reduziert effektiv den Verbrauch von Kühlenergie 														
<p>Technische Daten</p> <p>LUXAR / 4mm Float / Silverstar Selekt SZR 16mm LUXAR / 4mm Float / LUXAR</p> <table border="0"> <tr> <td>Lichttransmission</td> <td>82%</td> </tr> <tr> <td>Lichtreflexion aussen</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>g-Wert nach EN 410</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>U-Werte nach EN 673</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Luftfüllung</td> <td>1.4 W/mK</td> </tr> <tr> <td>Argonfüllung</td> <td>1.1 W/mK</td> </tr> <tr> <td>Farbwiedergabeindex</td> <td>98%</td> </tr> </table>	Lichttransmission	82%	Lichtreflexion aussen	3%	g-Wert nach EN 410	50 %	U-Werte nach EN 673		Luftfüllung	1.4 W/mK	Argonfüllung	1.1 W/mK	Farbwiedergabeindex	98%	<p>Abmessungen</p> <p>3 – 12 mm 300.5 x 190 cm max.</p> <p>Optionen</p> <p>Float klar Extraweissglas Gefärbte Gläser (Grün-,Grau-,Bronce glas)</p> <p>Kombinierbar mit Schallschutz- und Sicherheitsfunktionen.</p>
Lichttransmission	82%														
Lichtreflexion aussen	3%														
g-Wert nach EN 410	50 %														
U-Werte nach EN 673															
Luftfüllung	1.4 W/mK														
Argonfüllung	1.1 W/mK														
Farbwiedergabeindex	98%														
<p>Überreicht durch</p>	 <p>Ungetrübte Sicht nach draussen mit LUXAR® Isoliergläsern</p>														